# TEREZ PA/ABS Blend 2010/2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TER HELL PLASTIC GMBH | **دسته بندی** | ABS+Nylon |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مخلوط PA/ABS با ضربه بالا با جذب رطوبت کاهش یافته و سیالیت بهبود یافته برای افزایش الزامات مقاومت ضربه و مقاومت ضربه در دمای پایین. برای قطعات قالب گیری شده تزریقی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | جریان خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر ضربه | - | - |
| | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| | جذب رطوبت پایین | - | - |
| | مقاومت در برابر ضربه دما پایین | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.07 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 20 g/10 min | - | ISO 1133 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 1800 MPa | 261068.4 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 2.5 % | - | ISO 527-2 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | | - | ISO 179/1eA |
| | 25 kJ/m² | 11.89 ft·lb/in² | - |
| | 72 kJ/m² | 34.26 ft·lb/in² | - |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | بدون شکست | - | ISO 179/1eU |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | | - | - |
| | 85.0 C° | 185.0 F° | ISO 75-2/B |
| | 65.0 C° | 149.0 F° | ISO 75-2/A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 100 C° | 212.0 F° | ISO 306/B50 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.