# TEREZ PC/ASA Blend 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TER HELL PLASTIC GMBH | **دسته بندی** | ASA+PC |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مخلوط استاندارد PC/ASA. برای انواع قطعات قالب گیری تزریقی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف) | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.16 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 30 g/10 min | - | ISO 1133 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2500 | psi 362595.0 | ISO 527-2 |
| **تنش کششی** | MPa 58.0 | psi 8412.2 | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | % 2.3<br>% 44 | -<br>-<br>- | ISO 527-2<br>-<br>- |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | kJ/m² 30 | ft·lb/in² 14.27 | ISO 179/1eA |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | بدون شکست | - | ISO 179/1eU |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | C° 95.0 | F° 203.0 | ISO 75-2/A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 110 | F° 230.0 | ISO 306/B50 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.