TEREZ PA 6.6 7500 TF 20 N

تولیدکننده	TER HELL PLASTIC GMBH	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	مواد نانو نامشخص	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 66، 20% PTFE به صورت شیمیایی پیوند داده شده، نانومدیفای شده. برای قطعات قالب گیری تزریقی با افزایش تقاضا برای سایش و خواص ضد اصطکاک.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	نانو نامشخص	-	-
افزودنی	روغن PTFE (20%)	-	-
ویژگی‌ها	پیوند شیمیایی شده مقاومت خوب در برابر سایش	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.26 g/cm³	-	ISO 1183

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3800 MPa	551144.4 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	2.0 %	-	ISO 527-2
استحکام پارگی	65 kN/m	-	ISO 34-1
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	70 kJ/m²	33.31 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	220 C°	428.0 F°	ISO 75-2/B
	75.0 C°	167.0 F°	ISO 75-2/A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.