# TEREZ PA/PP 7110/5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TER HELL PLASTIC GMBH | **دسته بندی** | Nylon 6+PP |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ویسکوزیته متوسط، مخلوط اصلاح شده مقاوم در برابر ضربه با خواص مکانیکی خوب. برای تنش ضربه ای بالا در جذب رطوبت کم.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | تغییر دهنده ضربه‌ای | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت ضربه بالا<br>تغییر یافته ضربه‌ای<br>جذب رطوبت پایین<br>ویسکوزیته متوسط | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.05 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2600 | psi 377098.8 | ISO 527-2 |
| **تنش کششی** | MPa 58.0 | psi 8412.2 | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | | - | ISO 527-2 |
| | % 5.0 | - | - |
| | % 15 | - | - |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | | - | ISO 179/1eA |
| | kJ/m² 6.0 | ft·lb/in² 2.85 | - |
| | kJ/m² 11 | ft·lb/in² 5.23 | - |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | بدون شکست | - | ISO 179/1eU |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | | - | - |
| | C° 155 | F° 311.0 | ISO 75-2/B |
| | C° 65.0 | F° 149.0 | ISO 75-2/A |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.