# TEREZ PA/PP 7510 GF 20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TER HELL PLASTIC GMBH | **دسته بندی** | Nylon 6+PP |
| **فیلر** | ۲۰٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

مخلوط 20% تقویت شده با الیاف شیشه، ویسکوزیته متوسط با سفتی بالا و جذب رطوبت کم. برای قالب گیری قطعات با تقاضای مکانیکی بالا در جذب آب کم.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | سختی بالا<br>جذب رطوبت پایین<br>ویسکوزیته متوسط | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.21 g/cm³ | - | ISO 1183 |

| مکانیکی | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **مدول کششی** | 6600 MPa | 957250.8 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | 1.9 % | - | ISO 527-2 |
| **استحکام پارگی** | 120 kN/m | - | ISO 34-1 |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | 63 kJ/m² | 29.98 ft·lb/in² | ISO 179/1eU |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.