# TEREZ POM 8005 ER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TER HELL PLASTIC GMBH | **دسته بندی** | Acetal (POM) Copolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

درجه استاندارد با ویسکوزیته متوسط برای قطعات قالب گیری از هر نوع. کاهش Plate out و کاهش انتشار چرخ ها، گیره ها، بست ها، مهره ها و پیچ ها، بلبرینگ ها و قطعات کلاچ.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | انتشار پایین<br>ویسکوزیته متوسط | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | بلبرینگ‌ها<br>اتصالات<br>چرخ‌ها | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.41 g/cm³ | - | ISO 1183 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | 9.0 g/10 min | - | ISO 1133 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| مدول کششی | 2800 MPa | 406106.4 psi | ISO 527-2 |
| کرنش کششی | | - | ISO 527-2 |
| | 10 % | - | - |
| | 50 % | - | - |
| استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار | 6.0 kJ/m² | 2.85 ft·lb/in² | ISO 179/1eA |
| استحکام ضربه Charpy بدون شکاف | 200 kJ/m² | 95.16 ft·lb/in² | ISO 179/1eU |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای تغییر شکل حرارتی | 115 C° | 239.0 F° | ISO 75-2/A |
| دمای نرم‌شوندگی Vicat | 150 C° | 302.0 F° | ISO 306/B50 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.