TEREZ PPA 7500 TF 20

تولیدکننده	TER HELL PLASTIC GMBH	**دسته بندی**	PPA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید نیمه آروماتیک با ویسکوزیته متوسط با 20% PTFE به صورت شیمیایی جفت شده برای انواع کاربردها در پایداری حرارتی برتر با جذب رطوبت کمتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	روغن PTFE (20%)	-	-
ویژگی‌ها	معطر	-	-
	پیوند شیمیایی شده	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	جذب رطوبت پایین	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.26 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب		-	ISO 62
	% 5.2	-	-
	% 1.3	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 3200	psi 464121.6	ISO 527-2
تنش کششی		-	ISO 527-2
	MPa 95.0	psi 13778.61	-
	MPa 90.0	psi 13053.42	-
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	% 3.0	-	-
	% 15	-	-
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 9.0	ft·lb/in² 4.28	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 150	F° 302.0	ISO 75-2/B
	C° 100	F° 212.0	ISO 75-2/A
دمای ذوب	C° 295	F° 563.0	ISO 11357-3

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی اشتعال‌پذیری	HB	-	IEC 60695-11-10, -20

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.