TPC PVC SG66Z

تولیدکننده	Thai Plastics and Chemicals Public Company Limited	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی وینیل کلراید هموپلیمر دارای وزن مولکولی متوسط و چشم ماهی کم مخصوص برای PVC انعطاف پذیر، تولید شده توسط فرآیند پلیمریزاسیون سوسپانسیونی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	تزئینات خارجی خودرو	-	-
	تزئینات داخلی خودرو	-	-
	ورق شفاف	-	-
	قطعات الکتریکی	-	-
	پارچه‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	مبلمان	-	-
	شلنگ	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	ورق	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پوشش کششی	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	اکستروژن	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن ورق	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.45 to 0.55 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	65.0 to 67.0	-	DIN 53726
تجزیه و تحلیل غربال		-	ASTM D1921
	%	-	-
	%	-	-
مواد فرار	%	-	ISO 1269

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چشم ماهی (Fisheye)	point/150 cm²	-	Internal Method
ناخالصی‌ها	.specks/100 sq	-	ISO R 1265

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.