Toler EVA 286

تولیدکننده	Toler Chemical, Inc	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

286 یک رزین پایه انعطاف پذیر برای چسب های ذوب داغ، درزگیرها و پوشش ها فراهم می کند. 286 سازگاری با موم را نشان می دهد و می تواند در طیف گسترده ای از سیستم ها فرموله شود. این محصول عملکرد دمای بالاتر و همچنین چسبندگی به انواع بسترهای مختلف را ارتقا می دهد. 286 حاوی یک بسته افزودنی تثبیت کننده است و همچنین می تواند در محصولات ترکیبی که در آن بارگذاری پرکننده بالا مورد نیاز است، استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر چسبندگی خوب پایداری خوب پایداری حرارتی خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای پوشش ترکیب چسب‌ها	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.948 to 0.952 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 to 7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	75 to 80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	17.2 to 20.0 MPa	2494.65 - 2900.76 psi	ASTM D638
استحکام کششی	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	730 to 780 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	71.0 C°	159.8 F°	ASTM D3417
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	140 to 145 °C	284.0 - 293.0 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.