Toler PP PP3530

تولیدکننده	Toler Chemical, Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP3530 یک رزین کوپلیمر با ضربه متوسط است که برای ماشین‌های تزریق رم یا پیچ طراحی شده است. این رزین قابلیت قالب‌گیری عالی دارد و در فرم پلت در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	سختی دما پایین	-	-
کاربردها	ظروف	-	-
	درپوش‌ها	-	-
	کانتینرهای حمل و نقل	-	-
	قطعات دیواره نازک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی چندگانه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792B
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 to 35 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	8.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	931 to 1000 MPa	135030.38 - 145038.0 psi	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	80 to 120 J/m	1.5 - 2.25 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	85.6 to 90.6 °C	186.08 - 195.08 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.