TOPAS® 8007F-600

تولیدکننده	Topas Advanced Polymers, Inc.	**دسته بندی**	COC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VersaflexTM FFC 2882-50 EU مدلی است که برای گذراندن برخی آزمایش‌های مهاجرت مواد غذایی چرب مشخص شده در استاندارد غذایی اروپا EEC/82/711 طراحی شده است.
VersaflexTM FFC 2882-50 EU می‌تواند به پلی‌پروپیلن چسبانده یا هم‌اکستروژن شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خلوص بالا	-	-
	مقاوم در برابر رطوبت	-	-
	سختی، بالا	-	-
	نکته برجسته	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	جمع شدگی بالا	-	-
	عمومی	-	-
	بدون BPA	-	-
	آمورف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بدون هالوژن	-	
	شفافیت متوسط	-	
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	فیلم‌ها	-	-
	برچسب	-	-
	فیلم چندلایه	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	ورق	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	عمومی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DMF 12132	-	-
	FDA FCN 405	-	-
	اروپا 10/1/2011 12:00:00 AM	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-
	فیلم دمشی	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.01 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
	10 g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)		-	ISO 1133
	2.00 cm³/10min	-	ISO 1133
	11.0 cm³/10min	-	ISO 1133
جذب آب	0.010 %	-	ISO 62

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	70 µm	2.76 mil	-
مدول کششی	2100 MPa 1700 MPa	- 304579.8 psi 246564.6 psi	ISO 527-3/1 ISO 527-3/1 ISO 527-3/1
تنش کششی	55.0 MPa 50.0 MPa	- 7977.09 psi 7251.9 psi	ISO 527-3/50 ISO 527-3/50 ISO 527-3/50
ازدیاد طول کششی	3.4 % 3.4 %	- - -	ISO 527-3/50 ISO 527-3/50 ISO 527-3/50
نرخ انتقال بخار آب	0.10 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	78.0 C°	172.4 F°	ISO 11357-2

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت		-	ISO 2813
کدورت (Haze)	%	-	ISO 14782

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخش تغذیه اکسترودر	C°	-	-
نسبت L/D مارپیچ اکسترودر		-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.