Toyolac® 884 X01

تولیدکننده	Toray Resin Company	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toyolac® 884 X01 یک ماده Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه یا اروپا در دسترس است. ویژگی‌های مهم Toyolac® 884 X01 شامل: مقاوم در برابر شعله و مطابق با RoHS.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	1.15 g/cm³	-	ASTM D792
	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.70 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	104	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2700 MPa	391602.6 psi	ISO 527-2/1
استحکام کششی		-	-
	45.0 MPa	6526.71 psi	ASTM D638
	49.0 MPa	7106.86 psi	ISO 527-2/50
ازدیاد طول کششی		-	-
	%	-	ASTM D638
	%	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	2310 MPa	335037.78 psi	ASTM D790
استحکام خمشی		-	-
	68.0 MPa	9862.58 psi	ASTM D790
	70.0 MPa	10152.66 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	14 kJ/m²	6.66 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	250 J/m	4.68 ft·lb/in	-
	160 J/m	3.0 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	-
	76.0 C°	168.8 F°	ASTM D648
	70.0 C°	158.0 F°	ISO 75-2/A

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)		-	UL 94
	V-2	-	-
	V-0	-	-
	5VA	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.