Toyolac® PX10 X06

تولیدکننده	Toray Resin Company	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toyolac® PX10 X06 یک ماده اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. در آسیا اقیانوسیه یا اروپا موجود است. ویژگی های مهم Toyolac® PX10 X06 عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، مطابق با RoHS

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	1.15 g/cm³	-	ASTM D792
	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.70 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell	114	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 54.0 MPa 59.0	- psi 7832.05 psi 8557.24	- ASTM D638 ISO 527-2/50
ازدیاد طول کششی	% %	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2/50
مدول خمشی	MPa 2090 MPa 2140	- psi 303129.42 psi 310381.32	- ASTM D790 ISO 178
استحکام خمشی	MPa 82.0 MPa 87.0	- psi 11893.12 psi 12618.31	- ASTM D790 ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 48	ft·lb/in² 22.84	ISO 179/1eA
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 490	ft·lb/in 9.18	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 120 C° 116	- F° 248.0 F° 240.8	- ASTM D648 ISO 75-2/A

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.