Toyolac® TP86F-X01

تولیدکننده	Toray Resin Company	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toyolac® TP86F-X01 یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی ها عبارتند از: دارای رتبه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله، آنتی استاتیک، مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک ماده مقاوم در برابر شعله	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک مقاوم ماده مقاوم در برابر شعله	- - -	- - -
کد نشانه‌گذاری قطعه	>ABS-FR(17)<	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	g/cm³ 1.16	-	ASTM D792
	g/cm³ 1.16	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 53	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	-
	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D638
	MPa 48.0	psi 6961.82	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی		-	-
	% 10	-	ASTM D638
	% 14	-	ISO 527-2
مدول خمشی		-	-
	MPa 2310	psi 335037.78	ASTM D790
	MPa 2420	psi 350991.96	ISO 178
استحکام خمشی		-	-
	MPa 69.0	psi 10007.62	ASTM D790
	MPa 74.0	psi 10732.81	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 6.0	ft·lb/in² 2.85	ISO 179
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 92	ft·lb/in 1.72	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت ویژه سطحی	6.0E+12 ohms	-	ASTM D257
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	5VA	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.