

## Amilan® CM6041XF

|                      |           |                     |            |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| Nylon Copolymer      | دسته بندی | Toray Resin Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -                   | فیلر       |

### توضیحات محصول

Amilan® CM6041XF یک محصول کوپلیمر پلی آمید (کوپلیمر نایلون) است. در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

| ویژگی               | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---------------------|-------------|----------------|---------|
| کد نشانه گذاری قطعه | >PA<        | -              | -       |

#### فیزیکی

| ویژگی  | سیستم متریک            | سیستم ایمپریال | روش تست  |
|--------|------------------------|----------------|----------|
| چگالی  | g/cm <sup>3</sup> 1.14 | -              | ISO 1183 |
| جذب آب | % 2.0                  | -              | ISO 62   |

| مکانیکی   |                            |                       |                             |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| روش تست   | سیستم ایمپریال             | سیستم متریک           | ویژگی                       |
| ISO 527-2 | psi 10152.66               | MPa 70.0              | تنش کششی                    |
| ISO 527-2 | -                          | % 50                  | کرنش کششی                   |
| ISO 178   | psi 362595.0               | MPa 2500              | مدول خمشی                   |
| ISO 178   | psi 13778.61               | MPa 95.0              | تنش خمشی                    |
| ISO 179   | ft·lb/in <sup>2</sup> 2.38 | kJ/m <sup>2</sup> 5.0 | استحکام ضربه Charpy شکافدار |

| حرارتی  |                |             |        |          |
|---------|----------------|-------------|--------|----------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی  |          |
| DSC     |                | F° 381.2    | C° 194 | دمای ذوب |

| سایر    |                |             |                |
|---------|----------------|-------------|----------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی          |
| -       | -              | -           | ویسکوزیته مذاب |
| -       | -              | Pa·s 1900   |                |
| -       | -              | Pa·s 1290   |                |
| -       | -              | Pa·s 860    |                |

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.