# Toraypef® 15020 AP5M

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Toray Resin Company | **دسته بندی** | Polyolefin, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Toraypef® 15020 AP5M یک محصول پلی اولفین است. می توان آن را با فرآیند فوم سازی یا قالب گیری تزریقی فرآوری کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: فوم. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر حرارت.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت حرارتی بالا | - | - |
| **کاربردها** | فوم | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | پردازش فوم<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.0670 g/cm³ | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جمع‌شدگی (Shrinkage)** | | - | - |
| | -2.1 % | - | - |
| | -1.7 % | - | - |
| **ضخامت** | 2.00 mm | 0.07874 in | - |
| **سختی فشاری** | 0.155 MPa | 22.48 psi | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ازدیاد طول (Elongation)** | | - | - |
| | 240 % | - | - |
| | 220 % | - | - |
| **استحکام کششی** | | - | - |
| | 1.43 MPa | 207.4 psi | - |
| | 1.77 MPa | 256.72 psi | - |
| **استحکام پارگی** | | - | - |
| | 8.90 kN/m | - | - |
| | 7.80 kN/m | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جزء ژل (Gel Fraction)** | 52 % | - | - |
| **نسبت ترموفرمینگ** | 0.570 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.