Toraypef® 15020 AP81

تولیدکننده	Toray Resin Company	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toraypef® 15020 AP81 یک محصول پلی اولفین است. می توان آن را با قالب گیری فشاری یا فرآیند فوم سازی فرآوری کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: فوم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فوم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری پردازش فوم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.0670 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی (Shrinkage)			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	-2.1 %	-	-
	-1.5 %	-	-
ضخامت	2.00 mm	0.07874 in	-
سختی فشاری	0.179 MPa	25.96 psi	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول (Elongation)		-	-
	210 %	-	-
	220 %	-	-
استحکام کششی		-	-
	1.45 MPa	210.31 psi	-
	1.75 MPa	253.82 psi	-
استحکام پارگی		-	-
	9.10 kN/m	-	-
	7.70 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جزء ژل (Gel Fraction)	57 %	-	-
نسبت ترموفرمینگ	0.530	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.