Toraypef® 15060 AA00

تولیدکننده	Toray Resin Company	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toraypef® 15060 AA00 یک محصول پلی الفین است. می توان آن را با فرآیند فوم سازی پردازش کرد و در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: فوم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فوم عمومی (هدف)	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.0670 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی (Shrinkage)		-	-
	-4.2 %	-	-
	-0.80 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	mm 6.00	in 0.2362	-
سختی فشاری	MPa 0.0640	psi 9.28	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول (Elongation)		-	-
	% 220	-	-
	% 170	-	-
استحکام کششی		-	-
	MPa 0.690	psi 100.08	-
	MPa 0.898	psi 130.24	-
استحکام پارگی		-	-
	kN/m 5.00	-	-
	kN/m 3.70	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جزء ژل (Gel Fraction)	% 35	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.