# Toraypef® 20015 AP16

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Toray Resin Company | **دسته بندی** | Polyolefin, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Toraypef® 20015 AP16 یک محصول پلی اولفین است. می توان آن را با فرآیند فوم سازی یا ریخته گری خلاء فرآوری کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: فوم.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | فوم | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | پردازش فوم<br>ریخته‌گری وکیوم | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.0500 g/cm³ | - | - |
| **جمع‌شدگی (Shrinkage)** | | | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | - |
| | % 1.7- | - | - |
| | % 1.1- | - | - |
| **ضخامت** | mm 1.50 | in 0.05906 | - |
| **سختی فشاری** | MPa 0.0990 | psi 14.36 | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ازدیاد طول (Elongation)** | | - | - |
| | % 300 | - | - |
| | % 240 | - | - |
| **استحکام کششی** | | - | - |
| | MPa 0.756 | psi 109.65 | - |
| | MPa 1.09 | psi 158.09 | - |
| **استحکام پارگی** | | - | - |
| | kN/m 7.00 | - | - |
| | kN/m 4.90 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **جزء ژل (Gel Fraction)** | % 35 | - | - |
| **نسبت ترموفرمینگ** | 0.720 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.