Toraypef® 20020 AP17

تولیدکننده	Toray Resin Company	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toraypef® 20020 AP17 یک محصول پلی الفین است. می توان آن را با فرآیند فوم سازی یا ریخته گری خلاء پردازش کرد و در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: فوم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فوم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم ریخته‌گری وکیوم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.0500 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی (Shrinkage)			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	% 1.5-	-	-
	% 0.80-	-	-
ضخامت	mm 2.00	in 0.07874	-
سختی فشاری	MPa 0.118	psi 17.11	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول (Elongation)		-	-
	% 290	-	-
	% 250	-	-
استحکام کششی		-	-
	MPa 0.834	psi 120.96	-
	MPa 1.16	psi 168.24	-
استحکام پارگی		-	-
	kN/m 9.80	-	-
	kN/m 5.50	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جزء ژل (Gel Fraction)	% 43	-	-
نسبت ترموفرمینگ	0.680	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.