Toraypef® 30025 AP16

تولیدکننده	Toray Resin Company	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toraypef® 30025 AP16 یک محصول پلی اولفین است. این محصول می تواند توسط فرایند فوم سازی یا ریخته گری خلاء پردازش شود و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.
کاربرد معمول: فوم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فوم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم ریخته‌گری وکیوم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.0330 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی (Shrinkage)			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	-1.9 %	-	-
	-1.3 %	-	-
ضخامت	2.50 mm	0.09843 in	-
سختی فشاری	0.0570 MPa	8.27 psi	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول (Elongation)		-	-
	250 %	-	-
	190 %	-	-
استحکام کششی		-	-
	0.479 MPa	69.47 psi	-
	0.712 MPa	103.27 psi	-
استحکام پارگی		-	-
	4.70 kN/m	-	-
	3.00 kN/m	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جزء ژل (Gel Fraction)	35 %	-	-
نسبت ترموفرمینگ	0.710	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.