Toraypef® 30030 AP17

تولیدکننده	Toray Resin Company	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toraypef® 30030 AP17 یک محصول پلی اولفین است. این محصول می تواند توسط فرایند فوم سازی یا ریخته گری خلاء پردازش شود و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.
کاربرد معمول: فوم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	فوم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پردازش فوم ریخته‌گری وکیوم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.0330 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی (Shrinkage)			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	% 1.8-	-	-
	% 1.1-	-	-
ضخامت	mm 3.00	in 0.1181	-
سختی فشاری	MPa 0.0660	psi 9.57	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول (Elongation)		-	-
	% 240	-	-
	% 200	-	-
استحکام کششی		-	-
	MPa 0.595	psi 86.3	-
	MPa 0.790	psi 114.58	-
استحکام پارگی		-	-
	kN/m 5.10	-	-
	kN/m 3.60	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جزء ژل (Gel Fraction)	% 43	-	-
نسبت ترموفرمینگ	0.710	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.