TOTAL Polyethylene EVA 1005 VN 2

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVA 1005 VN 2 با یک فرآیند لوله‌ای با فشار بالا تولید می‌شود. درجه‌ای برای فیلم‌های شفاف و مقاوم. نمونه‌های کاربرد: کشش، اکستروژن مشترک، مواد غذایی منجمد، فیلم‌های کشاورزی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
کاربردها	فیلم‌ها پیچش کششی کاربرد کشاورزی بسته‌بندی غذا	- - - -	- - - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
		-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
داده‌های چند نقطه‌ای	ویسکوزیته در مقابل نرخ برش (ISO 11403-2)		

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	-
	0.925 g/cm³	-	ISO 1183
	925 kg/m³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب	0.700 cm³/10min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	5.5 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی		-	-
	160 MPa	23206.08 psi	ISO 527-2
	140 MPa	20305.32 psi	ISO 527-2
تنش کششی	9.00 MPa	1305.34 psi	ISO 527-2
		-	ISO 527-3
	9.50 MPa	1377.86 psi	ISO 527-3
	8.50 MPa	1232.82 psi	ISO 527-3
	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-3
	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-3
کرنش کششی	25 %	-	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی در شکست	%	-	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	300 %	-	ISO 527-3
	570 %	-	ISO 527-3

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضربه پرتاب وزنه	340 g	11.99 oz	ISO 7765-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	90.0 C°	194.0 F°	ISO 306
	87.0 C°	188.6 F°	ISO 306
دمای ذوب (DSC)		-	-
	104 C°	219.2 F°	ISO 3146
	104 C°	219.2 F°	ISO 11357-3

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.