TOTAL Polyethylene EVA 1005 VN 5

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVA 1005 VN 5 با فرآیند لوله ای فشار بالا ساخته می شود. گرید برای فیلم هایی با شفافیت بالا و خواص مکانیکی خوب. نمونه های کاربرد: کو اکستروژن، فیلم استرچ، کاغذ-لوازم التحریر، ژئوممبران، هود استرچ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
کاربردها	غشاهای جغرافیایی پیچش کششی لوازم تحریر	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی قالب‌گیری هم‌اکستروژن	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
داده‌های چند نقطه‌ای	ویسکوزیته در مقابل نرخ برش (ISO 11403-2)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	-
	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
	940 kg/m³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.75 g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب	1.00 cm³/10min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	17.0 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی		-	-
	56.0 MPa	8122.13 psi	ISO 527-2
	50.0 MPa	7251.9 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	25 %	-	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی در شکست	%	-	ISO 527-2
تنش کششی		-	ISO 527-3
	6.30 MPa	913.74 psi	ISO 527-3
	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 527-3
	38.0 MPa	5511.44 psi	ISO 527-3
	39.0 MPa	5656.48 psi	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	320 %	-	ISO 527-3
	660 %	-	ISO 527-3

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضربه پرتاب وزنه	680 g	23.98 oz	ISO 7765-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	69.0 C°	156.2 F°	ISO 306
	69.0 C°	156.2 F°	ISO 306
دمای ذوب (DSC)		-	-
	89.0 C°	192.2 F°	ISO 3146
	90.0 C°	194.0 F°	ISO 11357-3

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.