TOTAL Polyethylene EVA 1020 VN 3

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVA 1020 VN 3 با فرآیند لوله ای فشار بالا ساخته می شود. گرید برای فیلم های انعطاف پذیر، بسیار شفاف با استحکام بالا و قابلیت آب بندی بسیار خوب. نمونه های کاربرد: فیلم شرینک نازک برای بسته بندی مواد غذایی (کو اکستروژن، لمینت...)، فیلم استرچ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	استحکام بالا آنتی‌اکسیداسیون	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها بسته‌بندی غذا فیلم قابل جمع شدن	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
داده‌های چند نقطه‌ای	ویسکوزیته در مقابل نرخ برش (ISO 11403-2)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	-
	0.929 g/cm³	-	ISO 1183
	929 kg/m³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب	4.00 cm³/10min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	9.0 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	100 MPa	14503.8 psi	ISO 527-2
تنش کششی	7.00 MPa	1015.27 psi	ISO 527-2
		-	ISO 527-3
	7.80 MPa	1131.3 psi	ISO 527-3
	6.50 MPa	942.75 psi	ISO 527-3
	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-3
	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 527-3
کرنش کششی	25 %	-	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی در شکست	%	-	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	380 %	-	ISO 527-3
	570 %	-	ISO 527-3
ضربه پرتاب وزنه	400 g	14.11 oz	ISO 7765-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	C° 79.0	F° 174.2	ISO 306
	C° 77.0	F° 170.6	ISO 306
دمای ذوب (DSC)		-	-
	C° 97.0	F° 206.6	ISO 3146
	C° 98.0	F° 208.4	ISO 11357-3

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.