TOTAL Polyethylene EVA 1020 VN 5

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EVA 1020 VN 5 با فرآیند لوله ای فشار بالا ساخته می شود. گرید برای فیلم های بسیار انعطاف پذیر با شفافیت بسیار بالا و خواص مکانیکی خوب. مثال های کاربرد: کیسه های مواد شیمیایی، فیلم های کو اکستروژن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیداسیون مطابقت با تماس غذایی	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها کیسه‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
داده‌های چند نقطه‌ای	ویسکوزیته در مقابل نرخ برش (ISO 11403-2)	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	-
	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
	940 kg/m³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
نرخ جریان حجمی مذاب	2.50 cm³/10min	-	ISO 1133
محتوای وینیل استات	17.5 %wt	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	50.0 MPa	7251.9 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	25 %	-	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی در شکست	%	-	ISO 527-2
تنش کششی		-	ISO 527-3
	5.60 MPa	812.21 psi	ISO 527-3
	4.60 MPa	667.17 psi	ISO 527-3
	29.0 MPa	4206.1 psi	ISO 527-3
	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	330 %	-	ISO 527-3
	620 %	-	ISO 527-3
			ISO 7765-1

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضربه پرتاب وزنه	500 g	17.64 oz	

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	64.0 C°	147.2 F°	ISO 306
	62.0 C°	143.6 F°	ISO 306
دمای ذوب (DSC)	87.0 C°	188.6 F°	ISO 3146

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.