# TOTAL Polyethylene Aceso® HDPE 5502 R3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TOTAL Refining & Chemicals | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

HDPE 5502 R3 یک پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) است که تعادل خوبی بین سختی و مقاومت در برابر شکست ناشی از تنش‌های محیطی (ESCR) دارد. این ماده به طور خاص برای تولید بسته‌بندی‌های قالب‌گیری دمشی برای محصولات دارویی و مایعات آرایشی طراحی شده است. با این حال، توصیه می‌شود با نماینده فروش محلی خود تماس بگیرید تا اطلاعات خاص و گواهی‌های فردی در مورد تطابق با مقررات را دریافت کنید. HDPE 5502 R3 یک درجه پلت است و حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها می‌باشد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیداسیون | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیداسیون<br>قابلیت کار، خوب | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | بسته‌بندی آرایشی<br>بسته‌بندی | -<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | کاربردهای دمش‌گیری<br>بسته‌بندی دارو | -<br>- | |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.954 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 22 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی** | 60.0 hr | - | ASTM D1693B |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | 16 kJ/m² | 7.61 ft·lb/in² | ISO 179 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.