TOTAL Polyethylene HDPE HL 535

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polyethylene HL 535 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا (MMW) است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن مشترک موجود است. ویژگی های مهم TOTAL Polyethylene HL 535 عبارتند از: سازگار با REACH، مقاوم در برابر حرارت، استحکام بالا. کاربردهای معمول عبارتند از: کیسه/آستر، فیلم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا سختی بالا	- -	- -
کاربردها	کیسه‌ها فیلم لایه‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.955 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	0.35 g/10 min	-	-
	30 g/10 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882A
	917 MPa	132999.85 psi	-
	1280 MPa	185648.64 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882A
	27.6 MPa	4003.05 psi	-
	29.6 MPa	4293.12 psi	-
	43.4 MPa	6294.65 psi	-
	29.6 MPa	4293.12 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882A
	500 %	-	-
	25 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	8.0 g	0.2822 oz	-
	1100 g	38.8 oz	-
نرخ انتقال بخار آب	11 g/m²/24 hr	0.7095 g/100 in²/24 hr	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	132 C°	269.6 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	193 to 216 °C	379.4 - 420.8 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.