TOTAL Polyethylene HDPE XT10B

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polyethylene HDPE XT10B یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم TOTAL Polyethylene HDPE XT10B عبارتند از: دوده. مقاوم در برابر خزش. کاربردهای معمول عبارتند از: لوله کشی/لوله کشی/آب آشامیدنی. قطعات مهندسی/صنعتی. کاربردهای صنعتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (3%)	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ترک مقاومت خوب در برابر خزش	- -	- -
کاربردها	اتصالات کاربردهای صنعتی لوله‌کشی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 2513 CSA B137.1 CSA B137.4 CSA C448	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	NSF 14 NSF 61	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		- - -	ASTM D1238 - -
	7.0 g/10 min 0.20 g/10 min	- -	
محتوای کربن بلک	3 %	-	ASTM D1603

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مبنای طراحی هیدرواستاتیک		-	ASTM D2837
	11.0 MPa 6.89 MPa	1595.42 psi 999.31 psi	- -
استحکام کششی	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی سلولی	445574C 445576C	-	ASTM D3350
حداقل استحکام مورد نیاز	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 9080
PENT	hr	-	ASTM F1473

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دسته لوله	CEC	-	ASTM D2513
نام‌گذاری پیشنهادی PPI	PE 4710	-	PPI TR 4

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	130 °C to 132	266.0 - 269.6 °F	ASTM D3417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.