TOTAL Polyethylene XSene® HDPE 4206 B

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE 4206 B یک ترکیب سیاه رنگ با کارایی بالا است که برای کاربردهای پوشش لوله فولادی در نظر گرفته شده است. HDPE 4206 B همچنین یک پلی اتیلن با چگالی بالا سیاه رنگ است که به ویژه برای کاربردهای روکش کابل مناسب است و برای برآوردن الزامات کابل های مخابراتی و برق (ولتاژ متوسط و بالا) طراحی شده است. ویژگی های کلیدی HDPE 4206 B عبارتند از خواص مکانیکی برتر تحت ترک خوردگی ناشی از تنش و همچنین تحت شرایط ضربه، که یکپارچگی طولانی مدت شبکه را تضمین می کند یک فرمولاسیون بهینه شده از مواد افزودنی و دوده ریز پراکنده که پایداری طولانی مدت برجسته ای را در سرویس ارائه می دهد خواص چسبندگی عالی و بادوام، به ویژه در ترکیب با سیستم چسب Trisys® 90 HDPE 4206 B الزامات اصلی در پوشش های PE 3 لایه خارجی را برآورده می کند: DIN 30 670, NF A 49 710, CAN /CSA-Z245.21, GOST R51164. مقاومت برتر در برابر تشکیل و رشد ترک سختی سطح بالا و مقاومت در برابر سایش عالی ثابت دی الکتریک پایین پردازش آسان

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه	-	-

ویژگی‌ها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر سایش چسبندگی خوب مقاومت خوب در برابر ترک قابلیت پردازش خوب سختی بالا	- - - - -	- - - - -
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای پوشش پوشش‌های لوله کاربردهای سیم و کابل	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	CSA Z245.21 DIN 30670 EC 1907/2006 (REACH) GOST R51164 NF A 49-710	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.955 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min 1.8 g/10 min	- - -	ISO 1133 - -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B
محتوای کربن بلک	%	-	ISO 6964
پراکنش کربن بلک		-	ISO 18553
محتوای آب	ppm	-	EN 12118

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	63	-	DIN 53505

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نام گذاری	ISO 1872-PE, H-ACGHL, 40-D003	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.