TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XLS 12 B

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE XLS 12 B یک ترکیب مشکی مبتنی بر هگزن با عملکرد بالا، با طبقه بندی MRS 10 MPa - PE 100 است و در درجه اول برای اکستروژن لوله های تحت فشار با قطر بزرگ و دیواره ضخیم در نظر گرفته شده است. ویژگی های کلیدی HDPE XLS 12 B عبارتند از: مقاومت برتر در برابر افتادگی، که امکان تولید لوله های با دیواره بسیار ضخیم با توزیع یکنواخت ضخامت دیواره را فراهم می کند، مقاومت برجسته در برابر رشد ترک آهسته و انتشار سریع ترک، که عملکرد ایمن و طولانی مدت شبکه را تضمین می کند، فرمولاسیون بهینه شده از مواد افزودنی و دوده ریز پراکنده که پایداری طولانی مدت برجسته ای را در سرویس ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم مقاومت خوب در برابر ترک هومر هگزن	- - -	- - -

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اتصالات لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.959 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.20 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای کربن بلک	2.0 to 2.5 %	-	ISO 6964
پراکنش کربن بلک		-	ISO 18553
محتوای آب	ppm	-	EN 12118

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نوع ISO	PE,E/M-ACGHL,50-T003	-	ISO 1872

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر رطوبت پیشنهادی	% 0.030 % 0.030	- -	- -
دمای فرآیند (ذوب)	200 °C to 260	392.0 - 500.0 °F	-
دمای مذاب	190 °C to 220	374.0 - 428.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.