TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XRC 20 B

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این محصول Total Ecosolutions HDPE XRC20B است. یک ترکیب سیاه مبتنی بر هگزن با عملکرد بسیار بالا است که دارای PE100 - MRS 10 MPa است و به طور خاص برای لوله‌های تحت فشار که در شرایط شدید نصب یا کار می‌کنند، مناسب است. ویژگی‌های کلیدی HDPE XRC20B شامل مقاومت بسیار بالا در برابر آغاز ترک و رشد ترک کند است که بالاترین استانداردها و الزامات برای لوله‌های PE را برآورده می‌کند و دارای خواص پردازش آسان و جوشکاری ایمن است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (2%)	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت خوب در برابر ترک قابلیت پردازش خوب هومر هگزن قابل جوشکاری	- - - - -	- - - - -
کاربردها	لوله‌کشی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2002/72/EC	-	-
	EU 2004/1/EC	-	-
	EU 2004/19/EC	-	-
	EU 2005/79/EC	-	-
	EU 2007/19/EC	-	-
	EU 2008/39/EC	-	-
	EU 975/2009/EC	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.958 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای کربن بلک	2.0 to 2.5 %	-	ISO 6964
پراکنش کربن بلک		-	ISO 18553
محتوای آب	ppm	-	EN 12118

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نوع ISO	PE,E/M-ACGHL,50-T003	-	ISO 1872

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر رطوبت پیشنهادی			

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	% 0.030 % 0.030	- -	- -
دمای فرآیند (ذوب)	200 °C to 260	392.0 - 500.0 °F	-
دمای مذاب	190 °C to 220	374.0 - 428.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.