TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XRC20 Blue

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE XRC20 Blue یک ترکیب آبی مبتنی بر هگزن با عملکرد بالا، با طبقه بندی PE- MRS 10 MPa 100 است و در درجه اول برای کاربردهای لوله آب آشامیدنی در نظر گرفته شده است. HDPE XRC20 Blue می تواند به عنوان یک ترکیب نوار آبی در ترکیب با گریدهای PE 100 مشکی HDPE XS 10 B و HDPE XRC 20 B برای کاربرد لوله آب آشامیدنی استفاده شود. ویژگی های کلیدی HDPE XRC20 Blue عبارتند از: مقاومت برتر در برابر رشد ترک آهسته و انتشار سریع ترک، که عملکرد ایمن و طولانی مدت شبکه را تضمین می کند، توزیع وزن مولکولی دو وجهی گسترده که پردازش آسان را برای لوله ها و اتصالات عالی ارائه می دهد، فرمولاسیون بهینه شده از مواد افزودنی و رنگدانه های ریز پراکنده که پایداری طولانی مدت برجسته ای را در سرویس ارائه می دهد.
نامگذاری ISO 1872-PE,E/M-ACGHL,50-T003

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	افزودنی نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	توزیع وزن مولکولی بی‌مدل	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قابلیت پردازش خوب هومومر هگزن	- -	- -
کاربردها	اتصالات لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	PPI PE-100	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.949 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای آب	ppm	-	EN 12118

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نوع ISO	PE,E/M-ACGHL,50-T003	-	ISO 1872
پراکنش رنگدانه		-	ISO 18553

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	200 °C to 260	392.0 - 500.0 °F	-
دمای مذاب	190 °C to 220	374.0 - 428.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.