TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XRC20 Orange

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE XRC20 Orange یک ترکیب نارنجی مبتنی بر هگزن با عملکرد بالا، با طبقه بندی MRS 10 MPa - PE 100 است و در درجه اول برای کاربردهای لوله گاز در نظر گرفته شده است. ویژگی های کلیدی HDPE XRC20 Orange عبارتند از: مقاومت برتر در برابر رشد ترک آهسته و انتشار سریع ترک، که عملکرد ایمن و طولانی مدت شبکه را تضمین می کند، توزیع وزن مولکولی دو وجهی گسترده که پردازش آسان را برای لوله ها و اتصالات عالی ارائه می دهد، فرمولاسیون بهینه شده از مواد افزودنی و رنگدانه های ریز پراکنده که پایداری طولانی مدت برجسته ای را در سرویس ارائه می دهد. نامگذاری ISO 1872-PE,E/M-ACGHL,50-T003

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	افزودنی نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	توزیع وزن مولکولی بی‌مدل مقاومت خوب در برابر ترک قابلیت پردازش خوب هومور هگزن	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	اتصالات لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	PPI PE-100	-	-
شکل ظاهری	نارنجی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.949 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای آب	ppm	-	EN 12118

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نوع ISO	PE,E/M-ACGHL,50-T003	-	ISO 1872
پراکنش رنگدانه		-	ISO 18553

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	200 to 260 °C	392.0 - 500.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	190 to 220 °C	374.0 - 428.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.