TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XS 10 Orange YCF

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE XS 10 Orange YCF یک ترکیب نارنجی مبتنی بر هگزن با عملکرد بالا، با طبقه بندی MRS PE 100 10 - MPa است و در درجه اول برای کاربردهای لوله گاز در نظر گرفته شده است. ویژگی های کلیدی HDPE XS 10 Orange YCF عبارتند از: مقاومت برتر در برابر رشد ترک آهسته و انتشار سریع ترک، که عملکرد ایمن و طولانی مدت شبکه را تضمین می کند، توزیع وزن مولکولی دو وجهی گسترده که پردازش آسان را برای لوله ها و اتصالات عالی ارائه می دهد، فرمولاسیون بهینه شده از مواد افزودنی و رنگدانه های ریز پراکنده که پایداری طولانی مدت برجسته ای را در سرویس ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ذوب خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	هومور هگزن	-	-
	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع	-	-
	قابل جوشکاری	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	اتصالات لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	نارنجی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی اکستروژن لوله	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای آب	ppm	-	EN 12118

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نوع ISO	PE,E/M-ACGHL,50-T003	-	ISO 1872
پراکنش رنگدانه		-	ISO 18553

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	200 °C to 260	392.0 - 500.0 °F	-
دمای مذاب	190 °C to 220	374.0 - 428.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.