# TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XS 10B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TOTAL Refining & Chemicals | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

HDPE XS 10 B یک ترکیب مشکی مبتنی بر هگزن با عملکرد بالا، با طبقه بندی PE - MRS 10 MPa 100 است و در درجه اول برای کاربردهای لوله آب آشامیدنی و گاز در نظر گرفته شده است. ویژگی های کلیدی HDPE XS 10 B عبارتند از مقاومت برتر در برابر رشد ترک خوردگی آهسته و انتشار سریع ترک خوردگی که عملکرد ایمن و طولانی مدت شبکه را تضمین می کند، توزیع وزن مولکولی دو وجهی گسترده که پردازش آسان را برای لوله ها و اتصالات بی نقص ارائه می دهد، فرمولاسیون بهینه شده مواد افزودنی و دوده ریز پراکنده که پایداری طولانی مدت برجسته ای را در سرویس ارائه می دهد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | کربن سیاه (2%) | - | - |
| **ویژگی‌ها** | هومر هگزن | - | - |
| | قابل جوشکاری | - | - |
| | ویژگی‌های حسی خوب | - | - |
| | مقاومت ذوب خوب | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | ظاهر عالی<br>توزیع وزن مولکولی متوسط و وسیع | -<br>- | |
| **کاربردها** | سیستم لوله‌کشی<br>لوازم جانبی | -<br>- | -<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | فرآیند اکستروژن لوله<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.959 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 0.30 g/10 min | - | ISO 1133 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **حداکثر رطوبت پیشنهادی** | 0.30 %<br>0.30 % | -<br>- | -<br>- |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | C° | - | - |
| **دمای مذاب** | C° | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.