TOTAL Polyethylene Lumicene® M 2704 EP

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Lumicene® mPE M 2704 EP یک پلی اتیلن با چگالی کم بر پایه متالوسن نسل دوم با هگزن به عنوان کومونومر است. Lumicene® mPE M 2704 EP را می توان با سرعت خروجی بالا با پایداری حباب عالی و کنترل ضخامت در مقایسه با LLDPE های معمولی و پلی اتیلن های بر پایه متالوسن نسل اول پردازش کرد. ترکیب این ویژگی ها پتانسیل کاهش ضخامت قابل توجهی را به همراه دارد. Lumicene® mPE M 2704 EP برای بسیاری از کاربردها در زمینه بسته بندی مصرفی و صنعتی، بسته بندی گروهی و شرینک صنعتی و همچنین فیلم کشاورزی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان کمک‌پردازش	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان همومر هگزن	- -	- -
کاربردها	کاربردهای کشاورزی فیلم	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی پوشش جمع شونده	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.927 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.35 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	40 µm	1.57 mil	-
تنش کششی		-	ISO 527-3
	14.5 MPa	2103.05 psi	-
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
	65.0 MPa	9427.47 psi	-
	57.0 MPa	8267.17 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ISO 527-3
	640 %	-	-
	710 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	220 g	7.76 oz	ISO 7765-1
استحکام پارگی Elmendorf		-	ISO 6383-2
	40.0 kN/m	-	-
	150.0 kN/m	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 119	F° 246.2	ISO 306
دمای ذوب (DSC)	C° 121	F° 249.8	ISO 3146

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	65	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.0	-	ISO 14782

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 200	F° 392.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.