TOTAL Polyethylene Lumicene® M 3410 EP (US)

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polyethylene mPE M 3410 EP (US) یک ماده پلی اتیلن است. در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای اکستروژن فیلم موجود است. ویژگی های مهم TOTAL Polyethylene mPE M 3410 EP (US) عبارتند از: مطابق با REACH شفافیت قابلیت سیل شدن خوب استحکام پارگی خوب براقیت بالا کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای پوشش فیلم بسته بندی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	دوخت حرارتی خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	مقاوم در برابر سوراخ شدن	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی پوشش جمع شونده	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.934 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	0.90 g/10 min	-	-
	30 g/10 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.40	-	Internal Method
مدول سکانت		-	ASTM D882A
	365 MPa	52938.87 psi	-
	386 MPa	55984.67 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882A
	44.1 MPa	6396.18 psi	-
	42.1 MPa	6106.1 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882A
	400 %	-	-
	650 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	60 g	2.12 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D1922
	g 55	oz 1.94	-
	g 400	oz 14.11	-
دمای شروع دوخت حرارتی	C° 120	F° 248.0	-
نرخ انتقال بخار آب	g/m²/24 hr 10	g/100 in²/24 hr 0.645	ASTM F1249

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	C° 124	F° 255.2	ASTM D3417

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت Gardner	65	-	ASTM D523
کدورت (Haze)	% 9.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	193 °C to 210	F° 379.4 - 410.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.