TOTAL Polyethylene MDPE 3802 B (Pipe)

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

MDPE 3802 B یک ترکیب سیاه رنگ مبتنی بر هگزن با کارایی بالا، با طبقه بندی PE - MRS 8 MPa 80 است و در درجه اول برای کاربردهای لوله آب آشامیدنی و گاز در نظر گرفته شده است. ویژگی های کلیدی MDPE 3802 B عبارتند از مقاومت برتر در برابر رشد ترک آهسته که عملکرد ایمن و طولانی مدت شبکه را تضمین می کند تعادل بهینه انعطاف پذیری و استحکام مکانیکی که امکان پیچیدن، جابجایی و نصب آسان لوله ها را فراهم می کند فرمولاسیون بهینه شده از مواد افزودنی و دوده ریز پراکنده که پایداری طولانی مدت برجسته ای را در سرویس ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (2%)	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	هومر هگزن	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اتصالات لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.948 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای کربن بلک	2.0 to 2.5 %	-	ISO 6964
پراکنش کربن بلک		-	ISO 18553
محتوای آب	ppm	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	min	-	BS EN 728

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نام کوتاه ISO	ISO 1872-PE,E/M-ACGHL,40-T012	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	200 °C to 260	392.0 - 500.0 °F	-
دمای مذاب	190 °C to 220	374.0 - 428.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.