TOTAL Polypropylene 3287WZ

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

هسته‌گذاری. Total Petrochemicals Polypropylene 3827WZ به‌گونه‌ای مهندسی شده است که زمان‌های چرخه سریع را فراهم کند. آنتی‌استات. 3827WZ حاوی آنتی‌استات است که به محافظت از قطعات قالب‌گیری شده در برابر تجمع گرد و غبار کمک می‌کند. FDA. 3827WZ با تمام مقررات FDA مربوط به کاربردهای تماس با غذا مطابقت دارد. کاربردهای توصیه شده. 3827WZ برای کاربردهایی که نیاز به زمان‌های چرخه سریع، عملکرد رنگ عالی و وضوح تماس خوب دارند، از جمله لوازم خانگی، ظروف، درپوش‌ها و بسته‌ها توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	وضوح تماس	-	-
	رئولوژی کنترل‌شده	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	هموپلیمر هسته‌ای	- -	
کاربردها	پوشش بسته بندی ها ظروف	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	40 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1860 MPa	269770.68 psi	ASTM D638
استحکام کششی	38.6 MPa	5598.47 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	14 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1790 MPa	259618.02 psi	ASTM D790
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	1.1 kJ/m²	0.5234 ft·lb/in²	ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	127 C°	260.6 F°	ASTM D648

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 166	F° 330.8	DSC

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	199 °C to 232	390.2 - F° 449.6	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.