TOTAL Polypropylene Lumicene® M 3283 WZ

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

شفافیت. TOTAL Polypropylene M3283WZ قطعات ترموفرمینگ شده با شفافیت خوب، براقیت و سفتی دیواره جانبی عالی تولید می کند. کاربردهای پیشنهادی. TOTAL Polypropylene M3283WZ برای ظروف نگهداری مواد غذایی، لیوان های نوشیدنی و سینی های سرو غذا زمانی که شفافیت و سفتی خوب مهم هستند، ایده آل است. خلوص بالا. TOTAL Polypropylene M3283WZ دارای حداقل مواد استخراجی و پایداری حرارتی مطلوب برای رنگ و فرآیندپذیری برتر است. FDA. TOTAL Polypropylene M3283WZ با تمام مقررات FDA قابل اجرا مطابقت دارد و می تواند تحت این مقررات برای تماس با مواد غذایی و بسته بندی استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	درخشش بالا	-	
	محتوای استخراج پایین	-	
کاربردها	ظروف	-	-
	فنجان‌ها	-	-
	ظروف غذا	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-
روش فرآیند	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	36.5 MPa	5293.89 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	7.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1590 MPa	230610.42 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	53 J/m	0.9927 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	117 C°	242.6 F°	ASTM D648

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	C° 153	F° 307.4	DSC

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	61	-	ASTM D2457

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.