TOTAL Polypropylene Lumicene® M 3661

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Petrochemicals Polypropylene M3661 یک فرم ایزوتاکتیک از پلی پروپیلن هموپلیمر است که از طریق فناوری کاتالیزور متالوسن اختصاصی TOTAL ساخته شده است. M3661 با FDA. مقررات FDA عنوان CFR 21 بخش 177.1520 (c) 3.1 مطابقت دارد و می تواند تحت این مقررات برای تماس با مواد غذایی و بسته بندی استفاده شود. کاربردهای پیشنهادی. M3661 یک ماده با وزن مولکولی متوسط است که برای اکستروژن فیلم ریخته گری توصیه می شود. با این حال، با توجه به خواص منحصر به فرد و جالب آن، ممکن است کاربردهای دیگری نیز وجود داشته باشد. پردازش. M3661 یک محصول با کریستالیتی کمتر و توزیع وزن مولکولی باریک تر از پلی پروپیلن معمولی است. فیلم های ریخته گری تولید شده از M3661 در مقایسه با مواد استاندارد، خواص نوری و چقرمگی برجسته ای را نشان می دهند. برای اطلاعات بیشتر با نزدیکترین دفتر فروش پلی پروپیلن TOTAL Petrochemicals تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی متوسط	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی غذا شیرها/قطعات شیر	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت		-	ASTM D882
	558 MPa	80931.2 psi	-
	565 MPa	81946.47 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	37.9 MPa	5496.94 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	720 %	-	-
	810 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	150 C°	302.0 F°	DSC

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	81	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 0.40	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.