# TOTAL Polypropylene Lumicene® M 3766

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TOTAL Refining & Chemicals | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

M3766 یک فرم ایزوتاکتیک از پلیمر پروپیلن است که از طریق فناوری اختصاصی TOTAL PETROCHEMICALS در کارخانه پلی پروپیلن ما در لا پورته، تگزاس ساخته شده است. کاربردهای پیشنهادی. M3766 برای کاربردهای الیاف ریسیده شده مذاب و اسپان باند توصیه می شود. با این حال، با توجه به خواص منحصر به فرد و جالب آن، ممکن است کاربردهای دیگری نیز وجود داشته باشد. پردازش. M3766 محصولی با توزیع وزن مولکولی باریک تر از پلی پروپیلن معمولی است. برای اطلاعات بیشتر با نزدیکترین دفتر فروش TOTAL تماس بگیرید.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | توزیع وزن مولکولی باریک | - | - |
| **کاربردها** | الیاف<br>باند چرخشی | -<br>- | -<br>- |
| **روش فرآیند** | الیاف (اکستروژن ریسندگی) | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.900 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 23 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ازدیاد طول (Elongation)** | 190 % | - | ASTM D3218 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تاب الیاف (Tenacity)** | 2.50 g/denier | - | ASTM D3218 |
| **مواد محلول در زایلین** | 0.700 to 1.20 | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای ذوب** | 151 C° | 303.8 F° | DSC |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.