TOTAL Polypropylene PPC 1645

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن PPC 1645 یک کوپلیمر هتروفاز (بلاک) هسته دار با شاخص جریان مذاب 0.3 گرم در 10 دقیقه است. این رزین دارای بسته تثبیت حرارتی طولانی مدت است. این ماده سفتی بسیار بالایی را در حالی که مقاومت ضربه خوبی (حتی در دماهای پایین) و فرآیندپذیری عالی را حفظ می کند، ارائه می دهد. PPC 1645 به گونه ای طراحی شده است که امکان کاهش ضخامت لوله را فراهم می کند، از این رو صرفه جویی در هزینه تبدیل کنندگان را به همراه دارد. پلی پروپیلن PPC 1645 همچنین می تواند برای قالب گیری دمشی و سایر کاربردهای اکستروژن استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه پایداری حرارتی سختی بالا مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری لوله‌کشی	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن اکستروژن لوله	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1800 MPa	261068.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	8.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	5.0 kJ/m² kJ/m²	- 2.38 ft·lb/in² -	ISO 179 - -
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	9.0 kJ/m² kJ/m²	- 4.28 ft·lb/in² -	ISO 180 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	165 C°	329.0 F°	ISO 3146

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان القای اکسایش	min	-	EN 728

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.