TOTAL Polypropylene PPC 3640

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن PPC 3640 یک کوپلیمر هتروفاز هسته دار با شاخص جریان مذاب 1.3 گرم در 10 دقیقه است. پلی پروپیلن PPC 3640 با سفتی بهبود یافته، مقاومت خزشی و مقاومت ضربه بالا مشخص می شود. پلی پروپیلن PPC 3640 به طور خاص برای اکستروژن مقوا راه راه، لوله های راه راه و دو جداره، لوله های مجرای و سایر کاربردهای اکستروژن توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	هسته‌ای سخت، خوب مقاومت در برابر ضربه، بالا مقاومت خوب در برابر خزش	- - - -	- - - -
کاربردها	باله‌ها سیستم لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فرآیند اکستروژن لوله اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.53 g/cm³	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.3 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	82	-	ISO 2039-2

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1350 MPa	195801.3 psi	ISO 527-2
تنش کششی	27.0 MPa	3916.03 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	6.0 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	8.0 kJ/m² kJ/m²	- 3.81 ft·lb/in² -	ISO 179 ISO 179 ISO 179
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	7.0 kJ/m² kJ/m²	- 3.33 ft·lb/in² -	ISO 180 ISO 180 ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 92.0 C° 52.0	- F° 197.6 F° 125.6	- ISO 75-2/B ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 150 C° 75.0	- F° 302.0 F° 167.0	- ISO 306/A50 ISO 306/B50
دمای ذوب (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.