TOTAL Polypropylene PPC 4481WZ

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polypropylene 4481WZ یک کوپلیمر ضربه‌ای هسته‌دار با شاخص جریان ذوب 4.0 گرم/10 دقیقه است. TOTAL Polypropylene 4481WZ با تعادل خوب سختی/ضربه همراه با مقاومت بالا در برابر خزش مشخص می‌شود. این درجه برای اکستروژن ورق و کاربردهای ترموفرمینگ که نیاز به خواص مکانیکی خوب و ظاهر زیبایی دارند، توسعه یافته است. TOTAL Polypropylene 4481WZ به طور خاص با یک افزودنی برای خواص آنتی استاتیک عالی و همچنین ظاهر سطح خوب و آزادسازی قالب فرموله شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	مقاومت خوب در برابر خزش	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	سختی خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	هسته‌ای	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن ورق ترموفرمینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	33.8 MPa	4902.28 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	7.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1770 MPa	256717.26 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	140 J/m	2.62 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	160 to 165 °C	320.0 - 329.0 F°	Internal Method
دمای تغییر شکل حرارتی	115 C°	239.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.