TOTAL Polypropylene PPC 4820WZ

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Petrochemicals Polypropylene 4820WZ یک کوپلیمر ضربه ای هسته دار با شاخص جریان مذاب 35 گرم در 10 دقیقه است. 4820WZ با سفتی بهبود یافته، مقاومت خزشی، مقاومت ضربه ای بالا، خواص آنتی استاتیک عالی مشخص می شود و به گونه ای فرموله شده است که امکان چرخه سریعتر از طریق جداسازی زودهنگام از قالب را فراهم می کند. 4820WZ به طور خاص برای قالب گیری تزریقی مبلمان باغ، لوازم خانگی، اشیاء نازک دیواره و ترکیب سازی توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	هسته‌ای	-	-
	سخت، خوب	-	-
	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت خوب در برابر خزش	-	-
کاربردها	قطعات دیواره نازک	-	-
	ترکیبی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مبلمان کالاهای خانگی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	ترکیبی قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	35 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	6.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1450 MPa	210305.1 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	37 J/m 80 J/m	0.693 ft·lb/in 1.5 ft·lb/in	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 163	F° 325.4	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.