TOTAL Polypropylene PPC 4921WZ

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 4921WZ یک کوپلیمر ضربه ای با شاخص جریان مذاب 105 گرم در 10 دقیقه است. 4921WZ با سفتی و مقاومت ضربه ای عالی، خواص آنتی استاتیک عالی و همچنین خواص جریان بسیار خوب برای امکان چرخه سریعتر از طریق جداسازی زودهنگام از قالب مشخص می شود. 4921WZ با تمام مقررات FDA برای کاربردهای تماس با مواد غذایی مطابقت دارد. 4921WZ برای قالب گیری تزریقی با سرعت بالا ظروف بسته بندی نازک دیواره و لوازم خانگی توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کالاهای خانگی بسته‌بندی دیواره نازک	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH) FDA رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	110 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	6.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1520 MPa	220457.76 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	48 J/m	0.899 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	115 C°	239.0 F°	ASTM D648
دمای ذوب	160 to 165 °C	320.0 - 329.0 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.