TOTAL Polypropylene PPC 4944CWZ

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن TOTAL 4944CWZ یک کوپلیمر ضربه ای هسته دار و با رئولوژی کنترل شده با جریان مذاب بسیار بالا 50 گرم در 10 دقیقه است. TOTAL 4944CWZ با سفتی و مقاومت ضربه ای بهبود یافته و همچنین انقباض کم و تاب برداشتن کم مشخص می شود. این ماده برای خواص آنتی استاتیک عالی و ویژگی های رهاسازی از قالب فرموله شده است. TOTAL 4944CWZ برای قالب گیری تزریقی با سرعت بالا از ظروف بسته بندی با دیواره نازک و لوازم خانگی توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	هسته‌ای	-	-
	وارپینگ پایین	-	-
	سخت، خوب	-	-
	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	رئولوژی کنترل‌شده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سیالیت بالا کاهش پایین	- -	- -
کاربردها	بسته‌بندی دیواره نازک ظرف دیواره نازک کالاهای خانگی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	50 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.5 MPa	3698.47 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	5.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1450 MPa	210305.1 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 163	F° 325.4	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.