TOTAL Polypropylene PPC 4944WZ

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Total Petrochemicals Polypropylene 4944WZ پلی پروپیلن یک کوپلیمر ضربه ای با رئولوژی کنترل شده و هسته دار با شاخص جریان مذاب بسیار بالای 50 گرم در 10 دقیقه است. 4944WZ با سفتی و مقاومت ضربه ای بهبود یافته، و همچنین انقباض کم و تاب برداشتن کم مشخص می شود. این ماده برای چاپ با سرعت بالا با خواص آنتی استاتیک خوب فرموله شده است. 4944WZ برای قالب گیری تزریقی با سرعت بالا ظروف بسته بندی نازک دیواره و لوازم خانگی توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E66261-568637	-	-
افزودنی	عامل هسته‌زایی خاصیت آنتی‌استاتیک	- -	- -
ویژگی‌ها	هسته‌ای وارپینگ پایین سخت، خوب خاصیت آنتی‌استاتیک مقاومت در برابر ضربه، خوب رئولوژی کنترل‌شده	- - - - - -	- - - - - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سیالیت بالا کاهش پایین	- -	
کاربردها	بسته‌بندی دیواره نازک ظرف دیواره نازک کالاهای خانگی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.905 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	50 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.2 MPa	3654.96 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	5.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1340 MPa	194350.92 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	75 J/m	1.4 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	150 C°	302.0 F°	ASTM D1525

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C° 163	F° 325.4	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.